

TEHNIČNA SPECIFIKACIJAOznaka **TSi 01595 si**

Datum izdaje 7. 12. 2010

Stran 1/1

Izdelek**AC FLUOR ORANGE 77 - AP01 - GL62Y****Etiketni material****FLUOR ORANGE 77**

Fluorescentno premazan brezlesni papir.

Lepilo**AP01**

Permanentno akrilatno lepilo za splošno uporabo. Primerno je za lepljenje na čiste, suhe in nemastne površine, tudi rahlo zaobljene ali hrapave. Ima odlične lastnosti pri rezanju, izsekovanju in etiketiranju. Dovoljen je posreden stik s hrano.

Podlaga**GL62Y**

Rumen, silikoniziran glasin papir.

	Metoda	Enota mere	Tipična vrednost
Etiketni material			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	77
Debelina	ISO 534	µm	73
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	6,3
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	3,1
Barva			fluorescentno oranžna
Lepilo			
Sila odlepljanja (20 min, LDPE)	FTM 1	N/25 mm	6
Lepljivost zanke (steklo)	FTM 9	N/25 mm	15
Min. temperatura lepljenja		°C	0
Temperatura uporabe		°C	-20 do 80
Podlaga			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	62
Debelina	ISO 534	µm	54
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	6,5
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	3,0
Transparenca	DIN 53147	%	51
Laminat			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	158
Debelina	ISO 534	µm	137
Sila odlepljanja s podlage	FTM 3	cN/25mm	8

Namembnost in uporaba

Izdelek je namenjen za splošno uporabo, posebno za cenovne etikete, za promocijsko označevanje, izdelavo napisov in raznovrstnih oznak v trgovinah.

Predelava in tisk

Material je primeren za uporabo v standardnih tiskarskih in dodelavnih tehnikah.

Rok trajanja

Dve leti pri pogojih skladiščenja 22 °C in 55 % relativni zračni vlagi.

Vse podane informacije temeljijo na našem obstoječem znanju in izkušnjah. Opređeljene lastnosti predstavljajo tipične vrednosti proizvoda. Ker so področja uporabe zelo različna, je uporabnikova odgovornost, da preveri primernost proizvoda.