

TEHNIČNA SPECIFIKACIJAOznaka **TSi 02236 si**

Datum izdaje 20. 1. 2011

Stran 1/1

Izdelek AC COAT G T 80 - AP01 - GL62Y-AP01-GL62Y

Etiketni material	COAT G T 80 Sijajni bel brezlesni premazan kalandriran papir.
Lepilo	AP01 Permanentno akrilatno lepilo za splošno uporabo. Primerno je za lepljenje na čiste, suhe in nemastne površine, tudi rahlo zaobljene ali hrapave. Ima odlične lastnosti pri rezanju, izsekovanju in etiketiranju. Dovoljen je posreden stik s hrano.
Podlaga	GL62Y-AP01-GL62Y Rumen, silikoniziran glasin papir z lepilom AP01 in rumen, silikoniziran glasin papir.

	Metoda	Enota mere	Tipična vrednost
Etiketni material			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	80
Debelina	ISO 534	µm	69
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	4,4
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	2,2
Sijaj 75°	ISO 8254-1	%	66
Lepilo			
Sila odlepljanja (20 min, LDPE)	FTM 1	N/25 mm	6
Lepljivost zanke (steklo)	FTM 9	N/25 mm	15
Min. temperatura lepljenja		°C	0
Temperatura uporabe		°C	-20 do 80
Podlaga			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	62
Debelina	ISO 534	µm	54
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	6,5
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	3,0
Transparenca	DIN 53147	%	51
Laminat			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	240
Debelina	ISO 534	µm	200
Sila odlepljanja s podlage	FTM 3	cN/25mm	8

Namembnost in uporaba

Večplastna izvedba samolepilnega materiala (etikete na etiketi) omogoča, da se pri že prilepljeni etiketi del zgornje zasekane etikete odlepi in prilepi na drugo mesto. Te etikete se uporabljajo predvsem v aplikacijah povezanih s sledljivostjo blaga in storitev kot npr. poštna storitve, v medicini, laboratorijih in neskončnih obrazcih.

Predelava in tisk

Material je primeren za uporabo v standardnih tiskarskih in dodelavnih tehnikah.

Rok trajanja

Dve leti pri pogojih skladiščenja 22 °C in 55 % relativni zračni vlagi.

Vse podane informacije temeljijo na našem obstoječem znanju in izkušnjah. Opredeljene lastnosti predstavljajo tipične vrednosti proizvoda. Ker so področja uporabe zelo različna, je uporabnikova odgovornost, da preveri primernost proizvoda.