

TEHNIČNA SPECIFIKACIJAOznaka **TSi 18703 si**

Datum izdaje 7. 12. 2010

Stran 1/1

Izdelek AC CF COPY 54 - AP01 - GL62Y

Etiketni material	CF COPY 54 Bel, enostransko premazan s CF premazom brezlesni samokopirni papir s funkcijo dajanja vidne kopije v kombinaciji s samokopirnim papirjem premazanim s CB premazom.
Lepilo	AP01 Permanentno akrilatno lepilo za splošno uporabo. Primerno je za lepljenje na čiste, suhe in nemastne površine, tudi rahlo zaobljene ali hrapave. Ima odlične lastnosti pri rezanju, izsekovanju in etiketiranju. Dovoljen je posreden stik s hrano.
Podlaga	GL62Y Rumen, silikoniziran glasin papir.

	Metoda	Enota mere	Tipična vrednost
Etiketni material			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	54
Debelina	ISO 534	µm	65
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	4,7
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	2,2
Opaciteta	ISO 2471	%	81
Lepilo			
Sila odlepljanja (20 min, LDPE)	FTM 1	N/25 mm	6
Lepljivost zanke (steklo)	FTM 9	N/25 mm	12
Min. temperatura lepljenja		°C	0
Temperatura uporabe		°C	-20 do 80
Podlaga			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	62
Debelina	ISO 534	µm	54
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	6,5
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	3,0
Transparenca	DIN 53147	%	51
Laminat			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	134
Debelina	ISO 534	µm	125
Sila odlepljanja s podlage	FTM 3	cN/25mm	10

Namembnost in uporaba

Uporaba v kombinaciji s samokopirnimi papirji, kjer je potreben samolepilni zadnji list.

Predelava in tisk

Material je primeren za uporabo v standardnih tiskarskih in dodelavnih tehnikah.

Rok trajanja

Dve leti pri pogojih skladiščenja 22 °C in 55 % relativni zračni vlagi.

Vse podane informacije temeljijo na našem obstoječem znanju in izkušnjah. Opređeljene lastnosti predstavljajo tipične vrednosti proizvoda. Ker so področja uporabe zelo različna, je uporabnikova odgovornost, da preveri primernost proizvoda.