

TEHNIČNA SPECIFIKACIJAOznaka **TSi 18846 si**

Datum izdaje 7. 12. 2010

Stran 1/1

Izdelek AC STANDARD 70 - AP01 - GL62Y

Etiketni material	STANDARD 70 Brezlesni nepremazan papir.
Lepilo	AP01 Permanentno akrilatno lepilo za splošno uporabo. Primerno je za lepljenje na čiste, suhe in nemastne površine, tudi rahlo zaobljene ali hrapave. Ima odlične lastnosti pri rezanju, izsekovanju in etiketiranju. Dovoljen je posreden stik s hrano.
Podlaga	GL62Y Rumen, silikoniziran glasin papir.

	Metoda	Enota mere	Tipična vrednost
Etiketni material			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	70
Debelina	ISO 534	µm	70
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	4,4
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	2,2
Lepilo			
Sila odlepljanja (20 min, LDPE)	FTM 1	N/25 mm	8
Lepljivost zanke (steklo)	FTM 9	N/25 mm	15
Min. temperatura lepljenja		°C	0
Temperatura uporabe		°C	-20 do 80
Podlaga			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	62
Debelina	ISO 534	µm	54
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	6,5
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	3,0
Transparenca	DIN 53147	%	51
Laminat			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	150
Debelina	ISO 534	µm	132
Sila odlepljanja s podlage	FTM 3	cN/25mm	10

Namembnost in uporaba

Univerzalen etiketni papir za splošno uporabo.

Predelava in tisk

Material je primeren za uporabo v standardnih tiskarskih in dodelavnih tehnikah.

Rok trajanja

Dve leti pri pogojih skladiščenja 22 °C in 55 % relativni zračni vlagi.

Vse podane informacije temeljijo na našem obstoječem znanju in izkušnjah. Opredeljene lastnosti predstavljajo tipične vrednosti proizvoda. Ker so področja uporabe zelo različna, je uporabnikova odgovornost, da preveri primernost proizvoda.