

**TEHNIČNA SPECIFIKACIJA**Oznaka **TSi 18865 si**

Datum izdaje 25. 8. 2011

Stran 1/1

**Izdelek AC COAT G T 80 - ADF01 - GL62Y****Etiketni material****COAT G T 80**

Sijajni bel brezlesni premazan kalandriran papir.

**Lepilo****ADF01**

Permanentno akrilatno lepilo za široko temperaturno območje. Primerno za lepljenje na ravne in hladne površine. Idealno je za lepljenje na živila, pijačo in v medicini. Ustreza tudi za označevanje svežega sadja in zelenjave. Dovoljen je neposreden stik s hrano; s suhimi, vlažnimi (ne mokrimi), rahlo maščobnimi površinami živil (redukcijski faktor najmanj 2) skladno z uredbo (EU) No 10/2011 - ISEGA reg. št. 31984 U 11.

**Podlaga****GL62Y**

Rumen, silikoniziran glasin papir.

	<b>Metoda</b>	<b>Enota mere</b>	<b>Tipična vrednost</b>
<b>Etiketni material</b>			
Gramatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	80
Debelina	ISO 534	μm	69
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	4,4
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	2,2
Sijaj 75°	ISO 8254-1	%	66
<b>Lepilo</b>			
Sila odlepljanja (20 min, LDPE)	FTM 1	N/25 mm	4
Lepljivost zanke (steklo)	FTM 9	N/25 mm	10
Min. temperatura lepljenja		°C	-5
Temperatura uporabe		°C	-20 do 80
<b>Podlaga</b>			
Gramatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	62
Debelina	ISO 534	μm	54
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	6,5
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	3,0
Transparenca	DIN 53147	%	51
<b>Laminat</b>			
Gramatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	160
Debelina	ISO 534	μm	133
Sila odlepljanja s podlage	FTM 3	cN/25mm	7

**Namembnost in uporaba**

Sijajni papir za izdelavo kakovostnih večbarvnih etiket.

**Predelava in tisk**

Material je primeren za uporabo v standardnih tiskarskih in dodelavnih tehnikah.

**Rok trajanja**

Dve leti pri pogojih skladiščenja 22 °C in 55 % relativni zračni vlagi.

Vse podane informacije temeljijo na našem obstoječem znanju in izkušnjah. Opredeljene lastnosti predstavljajo tipične vrednosti proizvoda. Ker so področja uporabe zelo različna, je uporabnikova odgovornost, da preveri primernost proizvoda.