

**TEHNIČNA SPECIFIKACIJA**Oznaka **TSi 18875 si**

Datum izdaje 7. 12. 2010

Stran 1/1

**Izdelek AC CF COPY 80 - AP01 - GL62Y**

<b>Etiketni material</b>	<b>CF COPY 80</b> Bel, enostransko premazan s CF premazom brezlesni samokopirni papir s funkcijo dajanja vidne kopije v kombinaciji s samokopirnim papirjem premazanim s CB premazom.
<b>Lepilo</b>	<b>AP01</b> Permanentno akrilatno lepilo za splošno uporabo. Primerno je za lepljenje na čiste, suhe in nemastne površine, tudi rahlo zaobljene ali hrapave. Ima odlične lastnosti pri rezanju, izsekovanju in etiketiranju. Dovoljen je posreden stik s hrano.
<b>Podlaga</b>	<b>GL62Y</b> Rumen, silikoniziran glasin papir.

	<b>Metoda</b>	<b>Enota mere</b>	<b>Tipična vrednost</b>
<b>Etiketni material</b>			
Gramatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	80
Debelina	ISO 534	µm	96
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	4,8
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	2,9
Opaciteta	ISO 2471	%	91
<b>Lepilo</b>			
Sila odlepljanja (20 min, LDPE)	FTM 1	N/25 mm	8
Lepljivost zanke (steklo)	FTM 9	N/25 mm	12
Min. temperatura lepljenja		°C	0
Temperatura uporabe		°C	-20 do 80
<b>Podlaga</b>			
Gramatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	62
Debelina	ISO 534	µm	54
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	6,5
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	3,0
Transparenca	DIN 53147	%	51
<b>Laminat</b>			
Gramatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	160
Debelina	ISO 534	µm	160
Sila odlepljanja s podlage	FTM 3	cN/25mm	12

**Namembnost in uporaba**

Uporaba v kombinaciji s samokopirnimi papirji, kjer je potreben samolepilni zadnji list.

**Predelava in tisk**

Material je primeren za uporabo v standardnih tiskarskih in dodelavnih tehnikah.

**Rok trajanja**

Dve leti pri pogojih skladiščenja 22 °C in 55 % relativni zračni vlagi.

Vse podane informacije temeljijo na našem obstoječem znanju in izkušnjah. Opređeljene lastnosti predstavljajo tipične vrednosti proizvoda. Ker so področja uporabe zelo različna, je uporabnikova odgovornost, da preveri primernost proizvoda.