

**TEHNIČNA SPECIFIKACIJA**Oznaka **TSi 18939 si**

Datum izdaje 7. 12. 2010

Stran 1/1

**Izdelek AC FORM LCJ 70 - APE01 - KFG50W**

<b>Etiketni material</b>	<b>FORM LCJ 70</b> Brezlesni nepremazan papir.
<b>Lepilo</b>	<b>APE01</b> Permanentno akrilatno lepilo z visoko začetno in končno lepljivostjo. Primerno je za lepljenje na čiste, suhe in nemastne površine, kot karton, lepenka, les in plastika. Ima odlične lastnosti pri rezanju, izsekovanju in etiketiranju. Dovoljen je posreden stik s hrano.
<b>Podlaga</b>	<b>KFG50W</b> Bel, enostransko silikoniziran kraft papir.

	<b>Metoda</b>	<b>Enota mere</b>	<b>Tipična vrednost</b>
<b>Etiketni material</b>			
Gramatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	70
Debelina	ISO 534	μm	96
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	5,2
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	2,4
Opaciteta	ISO 2471	%	91
<b>Lepilo</b>			
Sila odlepljanja (20 min, LDPE)	FTM 1	N/25 mm	4
Lepljivost zanke (steklo)	FTM 9	N/25 mm	11
Min. temperatura lepljenja		°C	0
Temperatura uporabe		°C	-20 do 80
<b>Podlaga</b>			
Gramatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	50
Debelina	ISO 534	μm	56
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	3,7
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	1,9
<b>Laminat</b>			
Gramatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	138
Debelina	ISO 534	μm	155
Sila odlepljanja s podlage	FTM 3	cN/25mm	15

**Namembnost in uporaba**

Primerno za uporabo v laserskih tiskalnikih, fotokopirnih strojih in kapljičnih tiskalnikih, posebno za tiskovine za direktno pošto.

**Predelava in tisk**

Material je primeren za uporabo v standardnih tiskarskih in dodelavnih tehnikah.

**Rok trajanja**

Dve leti pri pogojih skladiščenja 22 °C in 55 % relativni zračni vlagi.

Vse podane informacije temeljijo na našem obstoječem znanju in izkušnjah. Opređeljene lastnosti predstavljajo tipične vrednosti proizvoda. Ker so področja uporabe zelo različna, je uporabnikova odgovornost, da preveri primernost proizvoda.