

**TEHNIČNA SPECIFIKACIJA**

Oznaka **TSi 19048 si**  
Datum izdaje 7. 12. 2010  
Stran 1/1

**Izdelek AC COAT HG C 80 - AP01 - GL62Y**

<b>Etiketni material</b>	<b>COAT HG C 80</b> Visoko sijajni bel brezlesni premazan etiketni papir.
<b>Lepilo</b>	<b>AP01</b> Permanentno akrilatno lepilo za splošno uporabo. Primerno je za lepljenje na čiste, suhe in nemastne površine, tudi rahlo zaobljene ali hrapave. Ima odlične lastnosti pri rezanju, izsekovanju in etiketiranju. Dovoljen je posreden stik s hrano.
<b>Podlaga</b>	<b>GL62Y</b> Rumen, silikoniziran glasin papir.

	<b>Metoda</b>	<b>Enota mere</b>	<b>Tipična vrednost</b>
<b>Etiketni material</b>			
Gramatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	80
Debelina	ISO 534	µm	65
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	4,8
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	2,7
Sijaj 75°	ISO 8254-1	%	86
<b>Lepilo</b>			
Sila odlepljanja (20 min, LDPE)	FTM 1	N/25 mm	6
Lepljivost zanke (steklo)	FTM 9	N/25 mm	15
Min. temperatura lepljenja		°C	0
Temperatura uporabe		°C	-20 do 80
<b>Podlaga</b>			
Gramatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	62
Debelina	ISO 534	µm	54
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	6,5
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	3,0
Transparenca	DIN 53147	%	51
<b>Laminat</b>			
Gramatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	160
Debelina	ISO 534	µm	128
Sila odlepljanja s podlage	FTM 3	cN/25mm	8

**Namembnost in uporaba**

Visokosijajni papir za izdelavo kakovostnih večbarvnih etiket.

**Predelava in tisk**

Material je primeren za uporabo v standardnih tiskarskih in dodelavnih tehnikah. Zelo dobri rezultati so v flekso tisku, knjigotisku in ofsetnem tisku.

**Rok trajanja**

Dve leti pri pogojih skladiščenja 22 °C in 55 % relativni zračni vlagi.

Vse podane informacije temeljijo na našem obstoječem znanju in izkušnjah. Opređeljene lastnosti predstavljajo tipične vrednosti proizvoda. Ker so področja uporabe zelo različna, je uporabnikova odgovornost, da preveri primernost proizvoda.