

TEHNIČNA SPECIFIKACIJAOznaka **TSi 06043 si**

Datum izdaje 25. 8. 2011

Stran 1/1

Izdelek AC SC COPY 55 - ARU01 - KFA60W**Etiketni material****SC COPY 55**

Bel, enostransko premazan s SC premazom brezlesni samokopirni papir s funkcijo dajanja vidne kopije črne barve.

Lepilo**ARU01**

Unikatna oblika in struktura akrilatnih lepilnih premazov omogoča lepljenje na čiste, gladke ali rahlo hrapave površine. Samolepilni proizvodi so trajno odlepljivi in premakljivi do meje zasičenosti površine lepila s prahom. Lepilo je UV stabilno in je primerno za splošno uporabo na raznovrstnih substratih. Lepilne lastnosti se ne spreminjajo s časom.

Podlaga**KFA60W**

Bel, enostransko silikoniziran kraft papir. Zadnja stran je hrapava za preprečevanje drsenja.

	Metoda	Enota mere	Tipična vrednost
Etiketni material			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	55
Debelina	ISO 534	µm	75
Gladkost Bekk	ISO 5627	s	40
Lepilo			
Sila odlepljanja (24 h, steklo)	FTM 1	N/25 mm	2,0
Sila odlepljanja (24 h, LDPE)	FTM 1	N/25 mm	1,5
Min. temperatura lepljenja		°C	-5
Temperatura uporabe		°C	-20 do 50
Podlaga			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	60
Debelina	ISO 534	µm	62
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	3,9
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	2,6
Laminat			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	126
Debelina	ISO 534	µm	137
Sila odlepljanja s podlage	FTM 3	cN/25mm	10

Namembnost in uporaba

Izdelek je namenjen za trajno odlepljive in premakljive etikete z vidno kopijo pod vplivom mehanskega pritiska brez uporabe dodatnega samokopirnega papirja.

Predelava in tisk

Material je primeren za uporabo v standardnih tiskarskih in dodelavnih tehnikah.

Rok trajanja

Dve leti pri pogojih skladiščenja 22 °C in 55 % relativni zračni vlagi.

Opozorilo

Vse podane informacije temeljijo na našem obstoječem znanju in izkušnjah. Opredeljene lastnosti predstavljajo tipične vrednosti proizvoda. Ker so področja uporabe zelo različna, je uporabnikova odgovornost, da preveri primernost proizvoda.