

TEHNIČNA SPECIFIKACIJAOznaka **TSi 19077 si**

Datum izdaje 25. 8. 2011

Stran 1/1

Izdelek**AC VELLUM TTR C 72 - ARU01 - GL62Y****Etiketni material****VELLUM TTR C 72**

Bel brezlesni nepremazan kalandriran papir.

Lepilo**ARU01**

Unikatna oblika in struktura akrilatnih lepilnih premazov omogoča lepljenje na čiste, gladke ali rahlo hrapave površine. Samolepilni proizvodi so trajno odlepljivi in premakljivi do meje zasičenosti površine lepila s prahom. Lepilo je UV stabilno in je primerno za splošno uporabo na raznovrstnih substratih. Lepilne lastnosti se ne spreminjajo s časom.

Podlaga**GL62Y**

Rumen, silikoniziran glasin papir.

	Metoda	Enota mere	Tipična vrednost
Etiketni material			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	70
Debelina	ISO 534	µm	66
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	5,6
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	2,8
Gladkost Bekk	ISO 5627	s	325
Lepilo			
Sila odlepljanja (24 h, steklo)	FTM 1	N/25 mm	2,0
Sila odlepljanja (24 h, LDPE)	FTM 1	N/25 mm	1,5
Min. temperatura lepljenja		°C	-5
Temperatura uporabe		°C	-20 do 50
Podlaga			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	62
Debelina	ISO 534	µm	54
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	6,5
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	3,0
Transparenca	DIN 53147	%	51
Laminat			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	144
Debelina	ISO 534	µm	129
Sila odlepljanja s podlage	FTM 3	cN/25mm	6

Namembnost in uporaba

Univerzalen etiketni papir za izdelavo kakovostnih odlepljivih in premakljivih etiket primeren tudi za termo transferni tisk.

Predelava in tisk

Material je primeren za uporabo v standardnih tiskarskih in dodelavnih tehnikah.

Rok trajanja

Dve leti pri pogojih skladiščenja 22 °C in 55 % relativni zračni vlagi.

Opozorilo

Vse podane informacije temeljijo na našem obstoječem znanju in izkušnjah. Opredeljene lastnosti predstavljajo tipične vrednosti proizvoda. Ker so področja uporabe zelo različna, je uporabnikova odgovornost, da preveri primernost proizvoda.