

**TEHNIČNA SPECIFIKACIJA**Oznaka **TSi 02595 si**

Datum izdaje 25. 8. 2011

Stran 1/1

**Izdelek RA WALL DECAL PAPER 150 - ARU03 - KFA60W**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Etiketni material</b> | <b>WALL DECAL PAPER 150</b><br>Impregnirani enostransko premazan papir izdelan iz celuloznih in sintetičnih vlaken. Material ima visoko paroprepustnost, ki preprečuje plesni kar je pomembno za zdravo sobno klimo.  |
| <b>Lepilo</b>            | <b>ARU03</b><br>Unikatna oblika in struktura mikrosfernih akrilatnih lepilnih premazov omogoča lepljenje na čiste, gladke ali rahlo hrapave površine. Samolepilni proizvodi so trajno odlepljivi in premakljivi do meje zasičenosti površine lepila s prahom. Lepilo je UV stabilno in lepilne lastnosti se ne spreminjajo s časom. Primerjalno na ARU01 dosega višje sile odlepljanja. |
| <b>Podlaga</b>           | <b>KFA60W</b><br>Bel, enostransko silikoniziran kraft papir. Zadnja stran je hrapava za preprečevanje drsenja.  |

|                                 | <b>Metoda</b> | <b>Enota mere</b> | <b>Tipična vrednost</b> |
|---------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Etiketni material</b>        |               |                   |                         |
| Gramatura                       | ISO 536       | g/m <sup>2</sup>  | 150                     |
| Debelina                        | ISO 534       | μm                | 154                     |
| Utržna jakost V                 | ISO 1924-3    | kN/m              | 8,3                     |
| Utržna jakost P                 | ISO 1924-3    | kN/m              | 5,3                     |
| Gladkost Bekk                   | ISO 5627      | s                 | 94                      |
| <b>Lepilo</b>                   |               |                   |                         |
| Sila odlepljanja (24 h, steklo) | FTM 1         | N/25 mm           | 2,5                     |
| Min. temperatura lepljenja      |               | °C                | -5                      |
| Temperatura uporabe             |               | °C                | -20 do 50               |
| <b>Podlaga</b>                  |               |                   |                         |
| Gramatura                       | ISO 536       | g/m <sup>2</sup>  | 60                      |
| Debelina                        | ISO 534       | μm                | 62                      |
| Utržna jakost V                 | ISO 1924-3    | kN/m              | 3,9                     |
| Utržna jakost P                 | ISO 1924-3    | kN/m              | 2,6                     |
| <b>Laminat</b>                  |               |                   |                         |
| Gramatura                       | ISO 536       | g/m <sup>2</sup>  | 232                     |
| Debelina                        | ISO 534       | μm                | 238                     |
| Sila odlepljanja s podlage      | FTM 3         | cN/25mm           | 7                       |

**Namembnost in uporaba**

Izdelek je namenjen za uporabo pri trajno odlepljivih in premakljivih etiketah za različne aplikacije. Posebej primerno za stensko dekoracijo.

**Rok trajanja**

Dve leti pri pogojih skladiščenja 22 °C in 55 % relativni zračni vlagi.

**Opozorilo**

Vse podane informacije temeljijo na našem obstoječem znanju in izkušnjah. Opređeljene lastnosti predstavljajo tipične vrednosti proizvoda. Ker so področja uporabe zelo različna, je uporabnikova odgovornost, da preveri primernost proizvoda.