

TEHNIČNA SPECIFIKACIJAOznaka **TSi 19049 si**

Datum izdaje 25. 8. 2011

Stran 1/1

Izdelek**AC SILPAP 1S - GL62W M**

Bel, enostransko silikoniziran glasin papir.

	Metoda	Enota mere	Tipična vrednost
Podlaga			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	62
Debelina	ISO 534	μm	55
Vsebnost vlage	ISO 287	%	4,0
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	6,3
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	3,5
Transparenca	DIN 53147	%	55
Sila odlepljanja s podlage	FTM 10	cN/25 mm	12
Preostala lepljivost	FTM 11	%	min. 80

Vse podane informacije temeljijo na našem obstoječem znanju in izkušnjah. Opredeljene lastnosti predstavljajo tipične vrednosti proizvoda. Ker so področja uporabe zelo različna, je uporabnikova odgovornost, da preveri primernost proizvoda.