

**TEHNIČNA SPECIFIKACIJA**Oznaka **TSi 19052 si**

Datum izdaje 7. 12. 2010

Stran 1/1

**Izdelek****RA COAT WS HG 80 - ABP01 - GL80W****Etiketni material****COAT WS HG 80**

Visokosijajni, bel, brezlesni, premazan mokromočen papir, odporen proti plesni.

**Lepilo****ABP01**

Permanentno, akrilatno lepilo z visoko začetno in končno lepljivostjo, primerno za označevanje steklenic. Odlikujejo ga odlične lastnosti pri rezanju, izsekovanju in etiketiranju.

**Podlaga****GL80W**

Bel, silikoniziran glasin papir.

	<b>Metoda</b>	<b>Enota mere</b>	<b>Tipična vrednost</b>
<b>Etiketni material</b>			
Gramatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	80
Debelina	ISO 534	µm	63
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	4,3
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	2,9
Gladkost Bekk	ISO 5627	s	2500
Sijaj 75°	ISO 8254-1	%	86
<b>Lepilo</b>			
Sila odlepljanja (20 min, LDPE)	FTM 1	N/25 mm	8
Lepljivost zanke (steklo)	FTM 9	N/25 mm	15
Min. temperatura lepljenja		°C	0
Temperatura uporabe		°C	-20 do 80
<b>Podlaga</b>			
Gramatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	80
Debelina	ISO 534	µm	67
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	8,1
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	4,8
<b>Laminat</b>			
Gramatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	180
Debelina	ISO 534	µm	140
Sila odlepljanja s podlage	FTM 3	cN/25mm	8

**Namembnost in uporaba**

Večbarvne etikete za označevanje steklenic za penine, vina, žgane in brezalkoholne pijače.

**Predelava in tisk**

Material je primeren za uporabo v standardnih tiskarskih in dodelavnih tehnikah.

**Rok trajanja**

Dve leti pri pogojih skladiščenja 22 °C in 55 % relativni zračni vlagi.

Vse podane informacije temeljijo na našem obstoječem znanju in izkušnjah. Opređeljene lastnosti predstavljajo tipične vrednosti proizvoda. Ker so področja uporabe zelo različna, je uporabnikova odgovornost, da preveri primernost proizvoda.