

**TEHNIČNA SPECIFIKACIJA**Oznaka **TSi 19056 si**

Datum izdaje 7. 12. 2010

Stran 1/1

**Izdelek RA METAL SILVER 74 - ABP01 - GL80W**

<b>Etiketni material</b>	<b>METAL SILVER 74</b> Metaliziran papir, sijajno srebrne barve, površinsko premazan, kar zagotavlja dobre tiskovne lastnosti.
<b>Lepilo</b>	<b>ABP01</b> Permanentno, akrilatno lepilo z visoko začetno in končno lepljivostjo, primerno za označevanje steklenic. Odlikujejo ga odlične lastnosti pri rezanju, izsekovanju in etiketiranju.
<b>Podlaga</b>	<b>GL80W</b> Bel, silikoniziran glasin papir.

	<b>Metoda</b>	<b>Enota mere</b>	<b>Tipična vrednost</b>
<b>Etiketni material</b>			
Gramatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	74
Debelina	ISO 534	µm	73
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	5,8
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	3,1
Gladkost Bekk	ISO 5627	s	12900
<b>Lepilo</b>			
Sila odlepljanja (20 min, LDPE)	FTM 1	N/25 mm	8
Lepljivost zanke (steklo)	FTM 9	N/25 mm	15
Min. temperatura lepljenja		°C	0
Temperatura uporabe		°C	-20 do 80
<b>Podlaga</b>			
Gramatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	80
Debelina	ISO 534	µm	67
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	8,1
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	4,8
<b>Laminat</b>			
Gramatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	174
Debelina	ISO 534	µm	150
Sila odlepljanja s podlage	FTM 3	cN/25mm	8

**Namembnost in uporaba**

Večbarvne etikete za označevanje steklenic za penine, vina, žgane in brezalkoholne pijače.

**Predelava in tisk**

Material je primeren za uporabo v standardnih tiskarskih in dodelavnih tehnikah. Priporočamo testiranje primernosti tiskarske barve in laka pred tiskom.

**Rok trajanja**

Eno leto pri pogojih skladiščenja 22 °C in 55 % relativni zračni vlagi.

Vse podane informacije temeljijo na našem obstoječem znanju in izkušnjah. Opredeljene lastnosti predstavljajo tipične vrednosti proizvoda. Ker so področja uporabe zelo različna, je uporabnikova odgovornost, da preveri primernost proizvoda.