

TEHNIČNA SPECIFIKACIJAOznaka **TSi 18734 si**

Datum izdaje 21. 8. 2009

Stran 1/1

Izdelek**AC SILPAP 1S - GL80Y L**

Rumen, enostransko silikoniziran glasin papir.

	Metoda	Enota mere	Tipična vrednost
Gramatura	ISO 536	g/m ²	81
Debelina	ISO 534	μm	64
Vsebnost vlage	ISO 287	%	4,0
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	6,5
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	4,0
Sila odlepljanja s podlage	FTM 10	cN/25 mm	15
Preostala lepljivost	FTM 11	%	min. 80

Vse podane informacije temeljijo na našem obstoječem znanju in izkušnjah. Opredeljene lastnosti predstavljajo tipične vrednosti proizvoda. Ker so področja uporabe zelo različna, je uporabnikova odgovornost, da preveri primernost proizvoda.