

TEHNIČNA SPECIFIKACIJAOznaka **TSi 18795 si**

Datum izdaje 21. 8. 2009

Stran 1/1

Izdelek**AC SILPAP 1S - KF40W M**

Bel, enostransko silikoniziran kraft papir.

| | Metoda | Enota mere | Tipična vrednost |
|----------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|
| Gramatura | ISO 536 | g/m ² | 42 |
| Debelina | ISO 534 | μm | 44 |
| Vsebnost vlage | ISO 287 | % | 4,0 |
| Utržna jakost V | ISO 1924-3 | kN/m | 2,2 |
| Utržna jakost P | ISO 1924-3 | kN/m | 1,2 |
| Sila odlepljanja s podlage | FTM 10 | cN/25 mm | 15 |
| Preostala lepljivost | FTM 11 | % | min. 80 |

Vse podane informacije temeljijo na našem obstoječem znanju in izkušnjah. Opredeljene lastnosti predstavljajo tipične vrednosti proizvoda. Ker so področja uporabe zelo različna, je uporabnikova odgovornost, da preveri primernost proizvoda.