

**TEHNIČNA SPECIFIKACIJA**Oznaka **TSi 18811 si**

Datum izdaje 21. 8. 2009

Stran 1/1

**Izdelek****AC SILPAP 2S - GL80Y LL**

Rumen, dvostransko silikoniziran glasin papir.

	<b>Metoda</b>	<b>Enota mere</b>	<b>Tipična vrednost</b>
Gramatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	82
Debelina	ISO 534	μm	64
Vsebnost vlage	ISO 287	%	4,0
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	6,5
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	4,0
Sila odlepljanja s podlage, obe strani	FTM 10	cN/25 mm	15
Preostala lepljivost	FTM 11	%	min. 80

Vse podane informacije temeljijo na našem obstoječem znanju in izkušnjah. Opredeljene lastnosti predstavljajo tipične vrednosti proizvoda. Ker so področja uporabe zelo različna, je uporabnikova odgovornost, da preveri primernost proizvoda.