

**TEHNIČNA SPECIFIKACIJA**Oznaka **TSi 19049 si**

Datum izdaje 21. 8. 2009

Stran 1/2

**Izdelek****AC SILPAP 1S - GL62W M**

Bel, enostransko silikoniziran glasin papir.

	<b>Metoda</b>	<b>Enota mere</b>	<b>Tipična vrednost</b>
Gramatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	62
Debelina	ISO 534	μm	54
Vsebnost vlage	ISO 287	%	4,0
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	6,3
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	3,5
Transparenca	DIN 53147	%	55
Sila odlepljanja s podlage	FTM 10	cN/25 mm	30
Preostala lepljivost	FTM 11	%	min. 80

Vse podane informacije temeljijo na našem obstoječem znanju in izkušnjah. Opredeljene lastnosti predstavljajo tipične vrednosti proizvoda. Ker so področja uporabe zelo različna, je uporabnikova odgovornost, da preveri primernost proizvoda.